

AK – Fix 3422 K

Doppelseitiges Klebeband mit Folienträger

Produktaufbau

	Bezeichnung	Farbe	Dicke[mm]
Träger	Polyesterfolie	transparent	
Klebstoff	Lösemittel Acrylat, modifiziert		
Klebebanddicke			0,22 mm
Abdeckung	PP-Folie, silikonisiert, 80g/m ²	rot	

- Klebkraft: 6,90 N/cm (Klebkraft nach 24 Stunden Norm AFERA 5001)
- Temperaturbereich: -40 Grad bis +120 Grad
- Scherfestigkeit: > 24h bei 10kg/625mm²
- Schälfestigkeit: > 35 N/25mm

Produktvorteile und Anwendung

- Hervorzuhebende, ausgezeichnete Anfangsklebkraft (Tack)
- Gute Alterungs- und UV-Beständigkeit
- reißfest und formstabil
- hochwertige reißfeste Verklebungen bei der Display- und Prospektherstellung
- Verklebung von Schildern, Blenden und Leisten

Lagerfähigkeit

- Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (50 – 70 %) zu erfolgen.
- Die Lagerfähigkeit beträgt ein Jahr nach Auslieferung.

Lieferformen

Konfektionierung	Rollen						
Breite[mm]	6	9	12	15	19	25	30
Länge[m]	50m						
Sonstiges	Andere Abmessungen auf Anfrage						

Für die maschinelle Applikation dieses Klebebandes, bieten wir je nach Anwendung entsprechende Verarbeitungsgeräte an.

Alle Angaben basieren auf den Angaben unserer Lieferanten. Technische Änderungen sind vorbehalten. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse sind eigene Versuche unter Praxisbedingungen erforderlich. Dabei beraten wir Sie.

Volksbank in Schaumburg e.G.
 BLZ 255 914 13 - Kto 7 124 201
 Iban: DE34 2559 1413 0007 1242 01
 Bic: GENODEF1BCK

AG Stadthagen HRA 200005
 USt-IdNr. DE169533856
 Steuernr.: 44/101/02191
 FA Stadthagen

Tel. 0049 (0)5722 61 72
 Fax 0049 (0)5722 23 01 2